



FISA TEHNICA
APLA

AplaTencoPlast Vopsea decorativa structurata

Nr: 252 Editia: 1 Revizia: 1

Data: 17.01.2020

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea decorativă structurată pe bază de copolimeri în dispersie apoasă, pigmenți, extenderi și aditivi. Prezintă aderență excelentă, formează pelicule rezistente la condițiile atmosferice (umiditate, apă, radiații, temperatură) și conferă protecție ridicată suportului. Se nuanțează folosind sistemele profesionale de colorare Kolorator.

Vopseaua se livrează în următoarele sortimente de baze :

- **Baza Alba** ce se poate utiliza necolorată sau se colorează în vederea obținerii nuanțelor deschise,
- **Baza Transparentă** ce se utilizează pentru obținerea nuanțelor intense.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori (sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale) și a pereților interiori.

DATE TEHNICE:

Densitate, 20°C, g/cm³	1,7 ± 0,1
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereți interiori, exteriori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010). Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l : 25
Culoare	alb sau colorat
Aspect peliculă	Texturat
Uscare la atingere, (23±2)°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), (23±2)°C	4 zile
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE /MOD DE UTILIZARE

Diluant	Apă
Pregătire produs	Se omogenizează bine înainte de aplicare. Se utilizează nediluat în condiții normale de aplicare. Dacă temperaturile de suport și mediu ating limitele maxime, atunci produsul se diluează cu apă, max. 1-2 %. Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă.

Suprafețe noi

- **a.Tencuielile minerale, gleturile de var și ciment:**
 - se usucă timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează mecanic reziduurile de ciment întărit;
 - aplicare strat de fond: **AplaTencoGrund**, colorat în nuanța cu vopselei (uscarea 24 ore), pe suprafețe minerale amorțate sau direct pe gips carton – aplicarea se face după o zi de la amorțarea suprafeței.
- **b.Termosisteme:**
 - stratul final de adeziv se maturează minim 6 zile de la aplicare;
 - aplicare strat de fond: **AplaTencoGrund**, colorat în nuanța cu vopselei (uscarea 24 ore)

Suprafețe vechi si/sau vopsite în prealabil

- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire;
- zonele reparate prin retencuire se lasă să se usuce 6 zile, se slefuiesc, se desprafuiesc și se tratează cu **AplaTencoGrund** (uscare 24 ore);
- în cazul tencuielilor minerale (pe baza de var/ciment) vechi, cu porozitate ridicată sau friabile, care nu au necesitat retencuire, se recomandă amorsarea cu **AplaLux** Amorsa concentrată (uscare 24 ore), pentru mărirea gradului de durabilitate și protecție a sistemului de vopsire;
- aplicare strat de fond: **AplaTencoGrund** pentru vopsele și tencuieli decorative structurate, colorat în nuanță cu vopselei - aplicarea se face după o zi de la amorsare.

Indicații:

- Protecția dorită și calitatea bună a finisării cu vopsea decorativă se obțin respectând:
 - Timpii de pregătire și uscare ai sistemului: **tencuiala minerală** (uscare 28 zile) sau **adeziv** pentru placa termoizolantă (uscare 6 zile) + **AplaTencoGrund** pentru vopsele și tencuieli decorative structurate (1 zi uscare) + **vopseaua decorativă** (4 zile uscare).
- Pentru evitarea variațiilor de nuanță, se recomandă ca pe întreaga suprafață aplicarea să se efectueze folosind un singur lot de produs.

Atenție!

- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Suprafețele neuniforme ca textură și absorbție pot denatura aspectul final;
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Indemanarea profesională și uneltele de aplicare influențează aspectul final.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.
- Nu se combină cu alte produse.
- Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiații solare, vânt, ploaie, ceață, ninsoare.
- Umiditatea excesivă și temperatura scăzută împiedică uscarea și poate modifica aspectul.
- Nu se aplică peste pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă.
- Pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții (căldură excesivă, frig, curenți de aer etc.) decât cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.
- Nu se aplică pe suprafețe orizontale pe care precipitațiile cad perpendicular (acoperiș, glafuri etc).
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.

Număr de straturi

Randament teoretic de aplicare

1

1 – 1,3 kg/mp

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se lucrează în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub influență directă a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.

Fabry Corporation

Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov

Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

Mod de aplicare	Se aplică cu gletiera din oțel inoxidabil, la o grosime de cca. 1 – 2 mm, într-un singur strat, pe toată suprafața, urmată de structurare prin diverse metode. Exemplu: roluire cu trafalet special (spuma poliuretanică) cu goluri sau cauciuc profilat), în funcție de modelul dorit.
Curățare echipament de lucru	Apă

RECOMANDARI DE APLICARE IN SISTEM

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseaua in sistem cu **AplaTencoGrund** pentru vopsele si tencuieli decorative structurate.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Transport și Depozitare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, bine închise, ce contin 24 kg. În ambalajul original, bine închis , neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 – 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.
---	---

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Iflov
Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 3 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.